

**Державне підприємство**  
**«Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»**  
**(ДП «Волиньстандартметрологія»)**

**Відділення НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ АКРЕДИТОВАНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР**  
акредитоване Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025,  
атестат про акредитацію №2Н114 від 03 листопада 2018 р.

Юридична адреса:  
43000, м.Луцьк, вул.Світла, 4  
т. (0332) 78-63-00  
Місце знаходження:  
43023, м.Луцьк, вул.Лідавська, 1  
т. (0332) 78-45-68, 78-72-56  
e-mail: lab@volynstandart.com.ua



2Н114  
ДСТУ ISO/IEC 17025



**„ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Начальник НДАВЦ

Погонюк Н.А.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ**  
**зразків продукції**

**№ 01–П від 9 січня 2019 р.)**

- 1 Найменування продукції: Біопаливо тверде – гранули паливні світлі (пелети А1)
- 2 Виробник продукції: ФОП Вартовник І.М., Львівська обл., м. Червоноград, НП – 1
- 3 Замовник випробувань: ФОП Вартовник І.М.
- 4 Мета випробувань: оцінка відповідності гранул паливних вимогам: ДСТУ 8358:2015; ДСТУ EN 14775:2012; ДСТУ EN 14774-1:2013 (масова частка загальної вологи, зольність на сухий стан)
- 5 Акт відбору зразків продукції       —       за заявкою від 04.01.2019, зареєстрований у НДАВЦ за № 01 – П
- 6 Дата надходження зразків для випробувань: 04.01.2019
- 7 Дата (и) проведення випробувань: з 08.01.2019 по 09.01.2019
- 8 Кількість зразків підданих випробуванням: 1 кг
- 9 Кліматичні умови під час випробувань: відносна вологість повітря, % – 64 ÷ 67,  
температура, °C – 19,5

Примітки: 1 Результати випробувань представлені в таблицях випробувань і стосуються тільки зразків продукції, що були піддані випробуванням.  
2 Забороняється повне або часткове передрукування протоколу випробувань без дозволу керівництва НДАВЦ.

Відповідальний за складання протоколу: інженер  С.І. Котенко



## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Таблиця 1

| Ч.ч | Найменування показника  | Один. вимір. | НД на методи випробувань | Значення показника за стандартом | Результати випробувань | Розширена невизначеність |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Зольність на сухий стан | %            | ДСТУ EN 14775:2012       | $\leq 1,0 \%$                    | 0,5                    | 0,1                      |

Таблиця 2

| № п/п | Найменування показника         | Один. вимір. | НД на методи випробувань                    | Значення показника за стандартом | Результати випробувань | Розширена невизначеність |
|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | Масова частка загальної вологи | %            | ДСТУ EN 14774-1:2013 (EN 14774-1:2009, IDT) | $\leq 10 \%$                     | 7,9                    | 0,01                     |

Начальник сектору



Ю.В. Олевський



**Відділення НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ АКРЕДИТОВАНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР**  
акредитоване Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025,  
**атестат про акредитацію №2Н114 від 03 листопада 2018 р.**



09.01.2019

Погонюк Н.А.

Відповідальний за складання протоколу: інженер  С.І. Котенко



## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Таблиця 1

| Ч.ч | Найменування показника  | Один. вимір. | НД на методи випробувань | Значення показника за стандартом | Результати випробувань | Розширена невизначеність |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Зольність на сухий стан | %            | ДСТУ EN 14775:2012       | $\leq 1,0 \%$                    | 0,8                    | 0,1                      |

Таблиця 2

| № п/п | Найменування показника         | Один. вимір. | НД на методи випробувань                    | Значення показника за стандартом | Результати випробувань | Розширена невизначеність |
|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | Масова частка загальної вологи | %            | ДСТУ EN 14774-1:2013 (EN 14774-1:2009, IDT) | $\leq 10 \%$                     | 6,6                    | 0,01                     |

Начальник сектору

Ю.В. Олевський