

Дата 20.05.2021г.

Результати аналізу хімічного складу

Зразків металу наданих Долгору́г - Сіверська міська рада Тернопільської області

	Масова доля у відсотках									Марка сплаву
	Zn	Pb	Sn	Al	Mn	Ni	Si	Fe	Cu	
Зразок паливних Детону В.І.	5,2	5,9	6,1	<0,1	0,04	0,49	0,08	0,15	ост.	
					(згідно ГОСТу 613-79)			= БрОСЦ5С5 =		

...ичної випробувальної групи Грицьків А. М. спектроскопіст-аналітик Між.-Крив. сов.
...писи Грицьків А. М., Кривка В. І. засвідчую.
Зав. канцелярії Копейка Л. І.